



REPORT

1011606

EKOTEKS

RAPOR NUMARASI:	1011606
NUMUNE GİRİŞ TARİHİ:	09.03.2010
RAPOR ÇIKIŞ TARİHİ:	12.03.2010
ALICI FİRMA:	-
MÜŞTERİ ADI:	ARİTEKS BOYACILIK TİC. SAN. A.Ş.
ADRES:	Hekimsuyu Cad. Np: 38 Küçükköy / İSTANBUL
İLGİLİ KİŞİ:	İLNUR TURAN

NUMUNE BİLGİLERİ:	Sarı örme kumaş.
NUMUNE ALIMI:	Belirtilmedi
SİPARİŞ NUMARASI:	-
MODEL NUMARASI:	-
SON KULLANIM:	-
YIKAMA TALİMATI:	Verilmedi.

İSTENEN TESTLER	SONUÇ	AÇIKLAMA
FİZİKSEL ÖZELLİK TESTLERİ		
Yağ Lekelerinin Değerlendirilmesi	-	
MİKROBİYOLOJİK TEKSLER		
Antibakteriyel Aktivite (ASTM E 2149) (<i>E. coli</i> ATCC 8739 Gram(-))	-	
Antibakteriyel Aktivite(ATCC 147) (<i>E. coli</i> AATCC 8739 Gram(-))		
İstenen değerler belirtilmemiştir. Bu testler 09.03.2010-12.03.2010 tarihleri arasında yapılmıştır.		

NOT: Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz. Bu raporda verilen sonuçlar gönderilen numuneye aittir. Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 6 ay saklanır. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlikten kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Bu raporda (*) işaretli testler Ekoteks Laboratuvarına ait DAP Akreditasyon Test Listesine dahil değildir.

Canan Şahin
Müşteri Temsilcisi

Kontrol Eden
Melek Zengin

Sevim A.Razaq
Teknik Müdür

Page 1 of 4

EKOTEKS LABORATUVAR VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE
Phone: 0090 212 6767866 Fax: 0090 212 695 2031
e-mail: info@ekoteks.com web: www.ekoteks.com





REPORT

1011606

EKOTEKS

TEST SONUÇLARI

YAĞ LEKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; AATCC 130:2000(*)

1 yıkama sonrası. Makinede ılık yıkama 60°C± 3, normal devir, tumbler kurutma.

Kenmore yıkama makinesi. Tide deterjan, Mısır yağı.

AATCC standart lekeleme gri skalası ile değerlendirilmiştir.

	<u>SONUC</u>	<u>İSTENEN</u>
1.	1	-
2.	1	-
3.	1	-

RENK HASLIĞI DEĞERLENDİRME

RENK DEĞİŞİMİ

5	Değişim yok
4	Az değişmiş
3	Farkedilebilir derecede değişmiş
2	Çok değişmiş
1	Çok fazla değişmiş

LEKELEME

5	Lekeleme yok
4	Az lekelenmiş
3	Farkedilebilir derecede lekelenmiş
2	Çok lekelenmiş
1	Çok fazla lekelenmiş



REPORT

1011606

EKOTEKS

TEST SONUÇLARI

ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE : ASTM E2149:2001(Assesment of Antibacterial activity, dynamic shake flask method)

Sonuçlar (log,kob/örnek)				
İnkübasyon (37 °C)				
Temas anı	1s	6s	18s	24s
5.19				4.71

Bakterisidal Aktivite	Sonuç	İstenen
Orjinal numune Azalma (%), 24s sonra	% 67 Etkili	-

Mikroorganizma	<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 (Gram(-))
Numune boyutu	1g
Yıkama sayısı	-
Yıkama methodu	-
İnkübasyon zamanı	48s

Page 3 of 4



REPORT

1011606

EKOTEKS

TEST SONUÇLARI

ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE: AATCC 147 :2004 (Antibacterial Activity Assesment of Textile Materials: Parallel Streak Method)

Inhibisyon zonu (mm)	Numune altında ve üzerinde üreme	Sonuç
Gözlendi	(-)	Etkili

(-)Numumune altında ve üzerinde üreme gözlenmedi zone oluştu.

Mikroorganizma	<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 (Gram(-))
Numune boyutu	Daire,Ø 25mm
Yıkama sayısı	-
Yıkama methodu	-
İnkübasyon zamanı	48s